FICHA TECNICA

PLURIFACH IMPREGNACIÓN

Código: 265 **Grupo: Productos para Fachadas – Renova**

DESCRIPCIÓN Impregnación incolora a base de resinas acrílicas modificadas adecuadamente para obtener una gran penetración sobre el soporte a tratar, sellando totalmente los poros y eliminando la absorción de modo duradero y eficaz, a la vez que endurece los paramentos polvorientos y desconsolidados.

USOS Sellado de paramentos de hormigón, mortero, piedra, etc., evitando que absorban agua, grasas, suciedad y suelten polvo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo Fijo	Resina metacrílica.
Color	Transparente.
Contenido en sólidos	20,4% en peso. 17,3% en volumen.
Densidad	0’890 Kgr/Lt.
Viscosidad	14 ± 2 segundos CF Nº 4 a 25ºC.
Adherencia	100% ASTM sobre soportes porosos.
Flash Point	> 25ºC.
Secado	Al tacto 15-30 minutos.
Intervalo de Repintado	3 horas.
Rendimiento teórico	Muy variable, dependiendo de la absorción del soporte. Solo como orientación puede fijarse en 8-10 m^2/Lt, y mano. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35ºC.
Máxima humedad relativa	85%.
Útiles de Aplicación	Brocha, rodillo, airless.
Dilución	No precisa.
Diluyente	No precisa por ir *“al uso”*. En caso de desearse, usar Disolvente Clorocaucho 1610921.
Limpieza de útiles	Disolvente Clorocaucho 1610921.

Acabado	Cualquier revestimiento de buena calidad.
SISTEMAS DE APLICACIÓN	
Preparación previa	El soporte debe estar limpio, libre de polvo, seco, sin grasas, etc.
Observaciones	Los excesos de material se eliminan con Disolvente Clorocaucho 1610921.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentran dentro de los standars de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

ER-0002/1990

EDICIÓN 06/2005 La presente edición anula las anteriores.

Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158